

# Falkenløwe



Specialist i materialer  
til renovering af  
historiske bygninger

Ihr Spezialist für  
Traditions-Baustoffe

## MISCHVERHÄLTNIS/FALKENLØWE KIRCHENMÖRTEL

Wir empfehlen folgendes Mischverhältnis:

	6	Teile	Falkenløwe Kirchenmörtel fertiggemischt *) Typ 1 oder 2 (Naßmörtel)
	2	Teile	Falkenløwe hydraulischer Kalk
event.	1	Teil	Falkenløwe zerkleinerte Muscheln

Falkenløwe Kalkwasser nach Bedarf

**.....im Zwangsmischer\*\* ó max 4 - 5 Min. ó vermischen.**

Beim Verlegen, Verputzen und Verfugen vorher mit Falkenløwe Kalkwasser bewässern.

Beim Verputzen von dickeren Schichten empfehlen wir, daß man 1 - 1½ cm je Schicht, mit Pause von 2-4 Tagen, verputzt.

### FROSTFREILAGERN

\*) **FALKENLØWE KIRCHENMÖRTEL BESTEHT AUS 1 TEIL 3 - 4 JÄHRIGEM SUMPFKALK  
+ 6 TEILEN KONTROLLIERTEM SAND**

\*\*\*) **Den Zwangsmischer können Sie bei uns mieten.**

Falkenløwe  
Løntoft 9  
DK-6400 Sønderborg  
www.falkenloewe.dk el. com  
Tlf. +45 74 48 54 38  
0461 97 87 999  
0381 12 11 421  
Fax +45 74 48 67 22

Den Danske Bank  
DK-Sønderborg  
Kto.-Nr. 4730-134533

Den Danske Bank  
D-Hamburg  
BLZ 20320500  
Kto.-Nr. 4989021990

03.2008